



HEMPADUR MASTIC 45880 / HEMPADUR MASTIC 45881

bajas a medias temperaturas 45880 : BASE 45889: CURING AGENT 95880
Altas temperaturas 45881 : BASE 45889 : CURING AGENT 95881

Descripción

HEMPADUR MASTIC 45880/45881 es un recubrimiento epoxi de capa gruesa de dos componentes con aducto de poliamida y de elevado contenido en sólidos. Forma una película dura y tenaz con excelentes propiedades de humectación. Cura a bajas temperaturas.

Uso recomendado:

- Como autoimpresión, sobre superficies no preparadas óptimamente o como capa intermedia o de acabado cuando se requiere un sistema de elevadas prestaciones con un bajo contenido en COV y un elevado grosor de capa.
- Recubrimiento muy versátil para especificaciones de mantenimiento incluyendo tanques de lastre y bodegas sumergidas y acero nuevo donde se precise un producto más específico.
- Puede especificarse cuando se requieren unos intervalos amplios de repintado para acabados con poliuretano. Puede utilizarse directamente sobre zinc silicato (GALVOSIL) o superficies metalizadas para evitar la aparición de burbujas.
- Como acabado cuando el factor estético no es relevante.

Temperatura de servicio:

Máximo, exposición en seco: 120°C

Certificados:

Según especificación Aramco APCS1, APCS12, APCS26 y 26T

Clasificado como material clase 1 según BS 476: Parte 7 :1997 (ensayo al fuego)
Comprobado como no contaminante de cargas de grano por el Newcastle Occupational Health, Gran Bretaña. Cumple con la sección 175.300 de la U.S. Federal Regulation con respecto al transporte de productos alimenticios secos (FDA) en espacios con un área de superficie interna superior a 1000 m².
Certificado de Examen tipo EC Dinamarca, Francia, Indonesia, Malasia, Singapur., España
Cumple con la Directiva EU 2004/42/EC subcategoría j.

Disponibilidad

Parte del Surtido del Grupo. Disponibilidad local sujeta a confirmación

DATOS TÉCNICOS:

Versión, producto mezclado:

	45880	45881
Colores	12170* / Gris.	12170/ Gris.
Acabado	semi brillante	semi brillante
Volumen de sólidos, %:	80 ± 1	80 ± 1
Rendimiento teórico:	6.4 m ² /l [256.6 sq.ft./US gallon] - 125 micras.	6.4 m ² /l [256.6 sq.ft./US gallon] - 125 micras.
Punto de inflamación	39 °C [102.2 °F]	25 °C [77 °F]
Peso específico	1.5 kg/ltr [12.2 lb/gal EE. UU.]	1.5 kg/ltr [12.5 lb/gal EE. UU.]
Secado al tacto	4 hora(s) aprox. 20°C	3 hora(s)
Curado completo	7 día(s) 20°C	5 día(s) 30°C
Contenido en COV:	217 g/l [1.8 lb/gal EE. UU.]	220 g/l [1.8 lb/gal EE. UU.]

* Extensa gama de colores disponible mediante HEMPEL MULTI-TINT

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.

DETALLES DE APLICACIÓN:

Versión, producto mezclado:

	45880	45881
Proporción de mezcla:	BASE 45889: CURING AGENT 95880 3 : 1 en volumen	BASE 45889 : CURING AGENT 95881 3 : 1 en volumen
Método de aplicación:	Pistola airless / Brocha	Pistola airless / Brocha
Diluyente (vol. máx.):	< 5% HEMPEL'S THINNER 08450, en función del propósito (Ver OBSERVACIONES al dorso.)	
Vida de la mezcla (Pistola sin aire)	1 hora(s) 20°C	1.5 hora(s) 30°C
Vida de la mezcla (Brocha)	2 hora(s) 20°C	2 hora(s) 30°C
Boquilla:	0.017 - 0.023 " De acuerdo con las INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN.	
Presión:	250 bar [3625 psi]	
Limpieza de utensilios:	HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610	
Espesor recomendado, seco:	125 micras [5 mils] Ver OBSERVACIONES al dorso.	
Espesor recomendado, húmedo:	150 micras [6 mils]	
Intervalo de repintado, min	De acuerdo con las INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN.	De acuerdo con las INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN.
Intervalo de repintado, max.	De acuerdo con las INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN.	De acuerdo con las INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN.

Seguridad:

Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso.
Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

HEMPEL



HEMPADUR MASTIC 45880 45881

PREPARACION DE SUPERFICIE: **Acero nuevo:** Chorro abrasivo hasta mínimo Sa 2½ (ISO 8501-1:1988) con un perfil de rugosidad equivalente al Rugotest n°3, N9a a N10, preferiblemente BN9a a BN10, Keane-Tator Comparator, 2,0 G/S o ISO Comparator, medio (G).

Superficies pintadas con silicato de cinc o con metalización por pistola: Elimine el aceite y la grasa con un detergente adecuado. Elimine la sal y otros contaminantes con agua dulce (a alta presión). Las sales de zinc (óxido blanco) deben eliminarse con agua dulce a alta presión, combinado si fuese necesario con cepillos duros de nylon. Se recomienda repintar las superficies metalizadas tan pronto como sea posible para evitar la contaminación.

Hormigón: Retire el agente desmoldeante y demás contaminantes con agentes emulsionantes seguido de un aclarado con agua dulce a presión. Elimine la lechada de fraguado y los materiales sueltos hasta conseguir una superficie dura, rugosa y uniforme, pr

Hormigón: Retire el agente desmoldeante y demás contaminantes con agentes emulsionantes seguido de un aclarado con agua dulce a presión. Elimine la lechada de fraguado y los materiales sueltos hasta conseguir una superficie dura, rugosa y uniforme, preferiblemente mediante chorreado abrasivo, posibles otro métodos como la preparación mecánica o el baño en ácidos. Sellar la superficie con una selladora adecuada según especificación. **Reparación y mantenimiento:** Elimine exhaustivamente el aceite, la grasa y los restos similares con un detergente adecuado. Elimine las sales y otros contaminantes con agua dulce a alta presión. Trate adecuadamente las áreas dañadas mediante limpieza mecánica a un mínimo de St2 (reparaciones localizadas) o por chorro abrasivo a un mínimo de Sa2, preferentemente Sa2 ½ (ISO 8501-1:1988). Una buena preparación de la superficie favorecerá al rendimiento. Como alternativa a la limpieza en seco, aplique agua a presión a una capa en buen estado y/o al acero. La capa intacta debe aparecer con una superficie rugosa después de la aplicación del agua a presión. Al aplicar agua a presión al acero, la limpieza será: Wa 2-Wa 2½ (exposición atmosférica)/mínimo Wa 2½ (inmersión) (ISO 8501-4:2006). Grado de reoxidación (flash rust) aceptable antes de la aplicación:

M máximo (exposición atmosférica)/M, preferiblemente L (inmersión) (ISO 8501-4:2006). Los bordes elevados deben ser eliminados. Elimine los residuos. Parchee la superficie hasta el espesor especificado. 4712293" D="1">Los bordes elevados deben ser eliminados. Elimine los residuos. Parchee la superficie hasta el espesor especificado. En superficies con corrosiones profundas localizadas, las cantidades excesivas de restos de sal pueden necesitar chorreado con agua a alta presión (water jetting), chorro abrasivo húmedo. Alternativamente, se puede realizar un chorreado abrasivo seco, seguido de agua dulce a alta presión, dejar secar y, finalmente, chorro abrasivo seco de nuevo.

CONDICIONES DE APLICACIÓN: Aplíquelo únicamente sobre una superficie limpia y seca con una temperatura superior al punto de rocío para evitar condensación. Usar solo donde aplicación y curado puedan tener lugar a temperaturas por encima de:

HEMPADUR MASTIC 45880: - 5°, preferiblemente superior a 0°C

HEMPADUR MASTIC 45881: 15°C

La temperatura de la pintura debe ser de 15 °C o superior. En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.

CAPA PRECEDENTE:: Ninguna, o según especificación.

CAPA SUBSIGUIENTE:: Ninguna, o según especificación.

OBSERVACIONES:

VOC - Directiva EU 2004/42/EC:

Producto	Suministrado	5 vol. % thinning	Fase límite II, 2010
4588012170	217 g/l	249 g/l	500 g/l
45881 12170	220 g/l	251 g/l	500 g/l

Para el COV de otros colores, consultar la Ficha de Seguridad.

Temperaturas de servicio:

La tendencia natural de revestimientos epoxi en el exterior es el caleo y se vuelven más sensibles a daños mecánicos y a la exposición química a elevadas temperaturas.

APLICACIÓN(ES):

Aplicación sobre silicato de zinc o superficies metalizadas (dilución): Se recomienda aplicar la pintura utilizando el procedimiento "mist coat" si la temperatura de la pintura es aproximadamente superior a: 20°C. Aplicar una capa diluida fina (mist coat) y después de unos minutos aplicar una segunda capa hasta obtener el espesor final especificado. Si la temperatura de la pintura es inferior a: 20°C, puede requerir disolución (máx. 15%).

**ESPESOR DE PELÍCULA/
DILUCIÓN:**

Puede especificarse a otro espesor de película del especificado dependiendo del propósito y área de uso. Esto alterará el rendimiento y puede influenciar al tiempo de secado y al intervalo de repintado. El rango de espesor seco es: 125-200 micras. Puede especificarse a un espesor de película inferior lo que significa que se requiere dilución adicional. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN adjuntas.

Evitar la aplicación de espesores de película excesivos.

Tonalidades

El producto está también disponible en Óxido de Hierro Micáceo (MIO) tonalidad pigmentada (color gris rojizo 12430) y en aluminio pigmentado (color aluminio oscuro 19870 y aluminio claro 19000)

Nota:

HEMPADUR MASTIC 45880 45881 es únicamente para uso profesional.

HEMPEL



HEMPADUR MASTIC 45880 45881

EDITADA POR:

HEMPEL A/S
4588012170

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras **CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO** y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.

HEMPEL